



LW Lieske
Lausitzer Grauwacke GmbH
13
L52A-13A18000006-01

EN 13043:2002/AC:2004

Gesteinskörnungen für Asphalte und
Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und
andere Verkehrsflächen

**gGK 16/22 DIN EN 13043 / Sorten-Nr. 13A18000006
13A18000006**

Korngruppe 16/22

Korngrößenverteilung GC90/15

Kornform von groben Gesteinskörnungen SI20

Rohdichte $2,70 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$

Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter

Körner in groben Gesteinskörnungen C100/0

Affinität von groben Gesteinskörnungen zu

bitumenhaltigen Bindemitteln (6h) $\geq 85\%$

Widerstand gegen Zertrümmerung von groben

Gesteinskörnungen SZ18

Widerstand gegen Polieren von groben

Gesteinskörnungen für Deckschichten PSVangegeben

53

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung VSZ $\leq 3,0 \text{ l} \leq$

$0,1 \text{ M.-%}$

Frostwiderstand F1