



LW Lieske
Lausitzer Grauwacke GmbH
13
L52A-13A18000013-01

EN 13043:2002/AC:2004

Gesteinskörnungen für Asphalte und
Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und
andere Verkehrsflächen

**gGK 5/16 DIN EN 13043 / Sorten-Nr. 13A18000013
13A18000013**

Korngruppe 5/16

Korngrößenverteilung GC90/15

Toleranzkategorie G20/15 D11,2 = 62 M.-%

Kornform von groben Gesteinskörnungen SI50

Rohdichte $2,70 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$

Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter
Körner in groben Gesteinskörnungen C100/0

Affinität von groben Gesteinskörnungen zu
bitumenhaltigen Bindemitteln (6h) $\geq 85\%$

Widerstand gegen Zertrümmerung von groben
Gesteinskörnungen SZ18

Widerstand gegen Polieren von groben

Gesteinskörnungen für Deckschichten PSVangegeben
53

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung VSZ $\leq 3,0 \text{ l} \leq$
 $0,1 \text{ M.-%}$

Frostwiderstand F1