

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Erklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Leistungserklärung Nr. L52A-13A15000002-03

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Füller DIN EN 12620 / Sorten-Nr. 13A15000002

2. Verwendungszweck(e): Füller für Beton zur Verwendung in Gebäuden, Straßen und anderen Ingenieurbauwerken

3. Hersteller: Lausitzer Grauwacke GmbH **Werk:** LW Lieske
Werkstraße 1
01920 Oßling OT Lieske

4. Bevollmächtigter: nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. a) Harmonisierte Norm: EN 12620:2002+A1:2008

6. b) Notifizierte Stellen(n): Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe BAU-ZERT e.V.
Kennnummer: 0790

7. Erklärte Leistung(en): Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lieske,

16.12.2025


Frédéric Robert-Kasper, Geschäftsführer

Lausitzer Grauwacke GmbH
Werkstraße 1
01920 Oßling OT Lieske
Tel. +49 35792 576-0
Fax +49 35792 576-31

Deutsche Bank AG Chemnitz
BLZ 870 700 00, Konto 63 00 81 800
IBAN DE84870700000630081800, BIC DEUTDE8CXXX
Sitz: Oßling
Amtsgericht Dresden, HRB 1130
UST-ID-Nr. DE811363104

Geschäftsführung:
Frédéric Robert-Kasper

Internet: www.lausitzer-grauwacke.de

Zeile	Wesentliches Merkmal	Leistung	Erklärte Leistung
1	Korngröße und Rohdichte	Korngruppe	Füller
2		Kornzusammensetzung	bestanden
3		Kornrohddichte	$2,74 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$
4	Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	$< 0,01$
5		Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,8}$
6		Gesamt-Schwefel	$S \leq 1$
7		Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile	bestanden
8	Reinheit	Gehalt an Feinanteilen	NPD
9	Gefährliche Substanzen	Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD
10	Raumbeständigkeit	Schwinden infolge Austrocknen	NPD
11	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Frost-Tau-Widerstand	NPD

Zusätzliche technische Angaben:

Angaben der typischen Kornzusammensetzung von Füller					
Sorten-Nr.:	Korngruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung			Grenzabweichung nach Tabelle 7, DIN EN 12620
		0,063	0,125	2	
13A15000002	0/0,063	98,8 (70 - 100)	100 (85 - 100)	100	

petrographischer Typ	klastisches Sedimentgestein, Grauwacke
Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalt (Summe)	$7,0 \pm 3,0 \text{ M.-%}$
Wasserempfindlichkeit - Schüttel-Abrieb	$W_{\text{angegeben}}$ 18,5 bis 23,5 Vol.-%
	$Q_{\text{angegeben}}$ 0,1 bis 3,5 Vol.-%
	$SA_{\text{angegeben}}$ 25,0 bis 43,5 M.-%
Qualität der Feinanteile	$MBF_{\text{angegeben}}$ $3,3 \pm 2,0$